

SCHARNIERKLEBER - MONTAGE

Flächen reinigen



Flächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Nur mit Wasser reinigen. Fläche muss zum Kleben nass sein.

Profitipp - Scharnierseite ebenfalls anfeuchten!

Kleber auftragen



Kleber min. 1mm stark auf die angefeuchteten Scharniere auftragen und an ausgemessener Stelle leicht andrücken.

Scharnier andrücken



Überschüssige Klebemasse vorsichtig verstreichen/abtragen. Korrigierbar innerhalb von 15 Minuten, ausgehärtet nach ca. 24 bis 48 Std. Im Anschluss kann die Insektenschutz-Türe eingehängt werden.

Demontage



Scharnier vorsichtig mit einer Zange abdrehen.

Reinigung



Klebereste erwärmen, mit dünnem Spachtel, Cuttermesser oder Glasschaber entfernen. Kleine Reste mit dem Finger abreiben.

Achtung: Scharfe Gegenstände können den Rahmen beschädigen! Nur auf Kunststoff rückstandslos entfernenbar.

Gebrauchshinweise

Eignet sich zur Montage auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich wie Metalle, viele Kunststoffe wie z.B. verschiedene ABS, PA-Sorten (Die Materialbezeichnung für Kunststoffe ist meistens im Produkt eingepreßt), Holz, Beton, Glas, Stein oder Fliesen.

Auf weniger tragfähigen Untergründen wie Tapeten, Putz, Farben etc. ist die Tragfähigkeit entsprechend begrenzt. Bei Kunststoffen sind evtl. herstellungsbedingte Trennmittel vorher zu entfernen. Bei anderen Kunststoffen und hier nicht genannten Produkten und Untergründen sind Vorversuche bzgl. Tragfähigkeit und Haftung ratsam.

Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +35°C. Gebrauchstemperatur -40°C bis +90°C, kurzfristig bis 1h +120°C, gute UV Beständigkeit.

Sicherheitshinweise

Nach Hautkontakt einfach unter fließendem Wasser mit Seife abspülen. Nach Augenkontakt mit viel Wasser mehrere Minuten spülen, dabei Augenlid offen halten und Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Ausgehärtete Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll gegeben werden.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.